

Ficha Técnica

RWFPU1126 - PURBASE 1C EFEITO NATURAL

DESCRIÇÃO FUNDO TRANSPARENTE MONOCOMPONENTE

PRINCIPAL UTILIZAÇÃO	Madeiras Interiores	(n.a.)
PROPRIEDADES	Mantém o aspecto natural da madeira	Secagem rápida (n.a.)

DADOS TÉCNICOS

	± 5s Viscosidade do produto a 20°C, 1atm DIN4 [s]	DENSIDADE (g/cm ³) ±0,021	± 2%, BRILHO (Ângulo 85°, 20°C a 1 atm)	TEOR SÓLIDOS (m/m) ± 1%	PRAZO VALIDADE	COR / ASPECTO
À TEMPERATURA AMBIENTE	28	0,91	(n.a.)	14%	12 meses - Embalagem Selada não violada	Transparente
CONDIÇÕES APLICAÇÃO	Homogeneizar o conteúdo de cada embalagem antes da sua utilização. Prepare a mistura enquanto agita. Não preparar em ambientes com temperatura inferiores a 15°					
PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO	A superfície a revestir deve estar seca,limpa e isenta de gordura e poeiras.					

PREPARAÇÃO DO PRODUTO

	CATALISADOR	(n.a.)	DILUENTE	DILUENTE POLIURETANO 1 IV
VOLUME		(n.a.)		20%
PESO		(n.a.)		(n.a.)

OUTROS PRODUTOS AUXILIARES

	OUTROS (1)	(n.a.)	OUTROS (2)	(n.a.)
VOLUME		(n.a.)		(n.a.)
PESO		(n.a.)		(n.a.)

POT LIFE 20°C 1atm	(n.a.)	VISCOSIDADE DE APLICAÇÃO RECOMENDADA (copo DIN 4 a 20°C) [s]	18
--------------------	--------	--	----

INFORMAÇÃO TÉCNICA

	TEMPO REPINTURA	TEMPO PARA LIXAR	SECAGEM AO TOQUE	TEMPO PARA MANIPULAR	GRAMAGEM RECOMENDADA EM HÚMIDO / CAMADA g/m ²	ESPESSURA RECOMENDADA EM SECO / CAMADA µm
TEMPERATURA AMBIENTE	4 Horas	4 Horas	20 Minutos	4 Horas	100-120	(n.a.)
SECAGEM UV	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)
SECAGEM FORÇADA	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)	(n.a.)

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Pistola Airmix ou Airless
Pistola Aerográfica

OBSERVAÇÕES	Para dar aparência de madeira natural recomenda-se a repintura com RIKCRYL SUPERMATE BZ (em caso de duvida consultar o nosso departamento técnico)
-------------	--

EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFISSIONAL	Data	08/03/2018
	Revisão nº	1
	Técnico	01 -

Aconselhamos a verificar periodicamente o estado de atualização da presente informação técnica. O Grupo Lusoverniz assegura a conformidade dos seus produtos com as especificações nelas constantes. Os aconselhamentos técnicos prestados pelos nossos colaboradores, antes ou depois da entrega dos produtos, são meramente informativos, atualizados e dados de boa-fé. As empresas do Grupo Lusoverniz só aceitam reclamações relativamente a defeitos de fabrico do seu produto que se venham a demonstrar assumindo, nesses casos, a substituição do mesmo ou reembolso do valor já pago da mercadoria reconhecidamente defeituosa, não aceitando outras responsabilidades por quaisquer outras perdas ou danos.